


- Product naam : CE-1K alkyd Kwastlak

Product is compliant with directive 2004/42/EC  building sector see note 1 2004/42 IIAi(500)500	pictogram legend 2004/42 Reference to EC Directive IIAj Annex, Table and Sub-category of product (500) Limit value of VOC with reference to the product sub-category 500 Maximum VOC content in product ready for use
--	--

Kan met mengsysteem op kleur gemaakt worden

BINDER CE-1K alkyd Kwastlak 70

BPN 30

- Kenmerken

Hoge glans hoge anti-corrosie alkyd aflak
Zeer eenvoudig aan te brengen met kwast, roller en spuitpistool.
Uitstekende dekkraft, zeer goede waterbestendigheid

- Gebruik

Toepasbaar voor het lakken industriële toepassingen, het is geschikt voor staal en hout.

Om de doorharding te optimaliseren kunt 10% verharder CE- 2054 toepassen.

- Aanbevolen verfsysteem

Breng 1 -2 lagen KRISTAL KAN aan (gemodificeerd alkyd, oleophenolic or chlorinated rubber corrosie bestendig) .
Voor een goed resultaat verwerk het in 2 dunnen lagen.

- Applicatie methode en spuitviscositeit

kwast : 5 - 10% with X 100 verdunner
roller : 5 - 10% with X 100 verdunner
spuit : 10 - 20% with X 100 verdunner

- Technische basis gegevens

Soortelijk gewicht : min. 1,050 g/l - max. : 1,300 g/l

Vaste stof: gewicht: min. 57,0 % - max. 68,3 %
volume : min. 52,6 % - max. 59,7 %

Viscosity DIN 8/25°C : min. 18" - max. 22"

Glans : 90 - 95

Kleur: alle kleuren van EUROMIX mengsysteem

Product type : 1 component

Droge laagdikte: 40 - 50 microns

Theoretisch rendement: min. 10,0 m²/l - max 13.5 m²/l

Droging bij 25°C : stofvrij : 20 - 30 minuten
kleefvrij : 4 - 5 uur
hanteerbaar : 20 - 24 uur
doorgehard : 7 dagen

Droging: 40 minuten bij 60 °C

Temperatuur bestendigheid: 80°C

Overspuitbaar:
min : 24 uur - max.: 40 uur

Houdbaarheid: 12 maanden + 5/35°C.

Hierboven vermelde informatie is gebaseerd op onze beste ervaringen, echter onder wisselde omstandigheden tijdens gebruik kan deze informatie slechts als indicatie worden beschouwd

Color Extreme

Industrieweg 164A - 5683CG Best - t. +31 (0)499 330028 - email: info@colorextreme.nl - www.colorextreme.nl