



Technical Data Sheet

revisie datum 19-7-2017

- Product naam :


2K Nat in Nat Primer VZAPV

- Technische basis gegevens soortelijk

gewicht min. 1,400 g/l - max. 1,600 g/l

vaste stof : gewicht : min. 69,5 % - max. 75,2 % volume :
min. 48,0 % - max. 57,3 %

Product is compliant with directive 2004/42/EC



car refinish

2004/42

II Bc(540)540

Viscositeit DIN 4/25°C : min. 15" - max. 20"

pictogram legend

2004/42	Referentie naar EC Directive
II..	Annex, Tabel en subcategorie van product
(000)	Grenswaarde VOC van deze subcategorie
000	Maximum VOC in product klaar voor gebruik (RFU)

Kan met mengsysteem op kleur gemaakt worden :

Nat in Nat VZAPV BINDER 85

BPN 15

- Kenmerken

2 componenten acrylaat primer, gebaseerd op gemodificeerd polyacrylaat bindmiddel in vinyl met lood- en chromaatvrije pigmenten. zeer snel drogend en hoge elasticiteit.

Goede hechting op staal, aluminium, verzinkte ondergronden en sommige kunststoffen.

- Gebruik

Als hechtprimer na deugdelijke voorbehandeling (mechanisch opruwen, schuren, stralen of chemisch voorbehandelen) Kan worden toegepast op staal, aluminium, verzinkte ondergronden en sommige kunststoffen. Controleer op kunststoffen de hechting voor gebruik.

- Aanbevolen verfsysteem

Breng 1 of meer lagen aan met spuitpistool of airless, houd rekening met voldoende uitdamprijden tussen de lagen en voor het afwerken met polyurethane- of acrylaat-polyurethane aflak. Overspuitbaar binnen 30 dagen, voor optimale hechting tussen de lagen is licht opschuren aanbevolen. Het is aan te bevelen om applicatie en doordroging te laten plaats vinden bij temperaturen van minimaal 15°C; en een relatieve luchtvochtigheid van minder dan 85%. De ondergrond moet minimaal 3 graden°C boven het dauwpunt zijn, teneinde roestvorming en slechte hechting te voorkomen.

- Applicatie methode en spuitviscositeit

sputen : 10% met X 4 (polyurethane) of X 36 (acrylic) thinner airless

Glans : mat

Kleur : alle kleuren van het EUROMIX mengsysteem.

Product type : 2 component

Verharder ratio : volume

: 5% met X 4 (polyurethane) of X 36 (acrylic) thinner



Technical Data Sheet
revisie datum 19-7-2017

Verharders		3
CE- 2028 / CE- 2037		1
CE 2067 / CE 2066		6 1

Pot-life bij 25°C : 3 uur

Droge laagdikte : 40 - 50 micron **Theor. rendement :**

min. 9.0 m²/l - max 11.0 m²/l

Droging bij 25°C : stofdroog

hanteerbaar : 60 - 80 minuten doorgehard

Oven : 30 minuten op 60°C

Overspuitbaar na :

min. nat in nat - max. 30 dagen

Temperatuur bestendigheid:

Houdbaarheid: 2 jaar bij + 5/35°C

: 10 minuten kleefvrij : 30 minuten

: ong. 7 dagen