


**airo-chemie****A. Schmiemann GmbH & Co. KG**  
**chemisch-technische Produkte**D-40736 Langenfeld · Postfach 1143  
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27  
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870**H7 1205 NL**

# Technisch merkblad - Produktinformatie


## Produkt: **STREICHSPACHTEL**

**Eigenschappen:**

2-componenten polyester-plamuur voor het opbrengen met de penseel.  
Uitstekend hechtvermogen op staalplaat, aluminium, hout en glasvezelversterkte kunststof op polyesterbasis.


**Toepassingsgebied:**

Autoreparatie, industrie

**Chemische basis:**

Streichspachtel: Onverzadigde polyesterharsen, inerte vulstoffen, thixmiddelen en pigmenten.

Verharder: Benzoylperoxid


**Gebruiksaanwijzing:**

Ondergrond vrijmaken van vuil, vet en oude verfresten en grondig schuren. De gewenste hoeveelheid plamuur wordt zorgvuldig vermengd met ca. 2 % verharder en dan binnen 4-6 minuten verwerkt. Na verdere 20 minuten verhardingstijd kan de plamuur droog of nat geslepen worden.

Niet op Washprimer, Washfiller en kunsthars of nitro-combi-grondering verwerken.


**Pot-life:**

vermengd met ca. 2 % verharder binnen 4-6 minuten. Een overmatige dosering van de verharder versnelt de polymerisatiereactie niet; in dit geval kunnen er onder ongunstige omstandigheden zelfs kleurveranderingen in de volgende laklaag optreden


**Mengsel:**

100 Gewichts aandelen Streichspachtel

2 Gewichts aandelen verhardingspasta

**Verwerkingstemperatuur:**

Niet onder de + 5°C!

**Afvalverwerking:**

Volgens de plaatselijke voorschriften van de overheidsinstanties.

**Slepen:**

P 80 - 280

Na verdere 20 minuten verhardingstijd kan de plamuur droog geslepen worden

**Opslagstabiliteit:**

bij + 20°C in dicht afgesloten verpakking ten minste 12 maanden.