




Technical Data Sheet

Blanke lak HS ZA22



**2004/42/IIB
d(420)420**

Blanke lak HS ZA22 is een 2k acrylaat ULTRA HIGH SOLID blanke lak, die voldoet aan de EC Directive 2004/42/ wetgeving

- Uitstekende lakstand, krasbestendig en zeer duurzaam
- hoog uitspuitvermogen
- Uitstekende lakstand over basecoats
- Geen spuiteffect door uitstekende vloeïng en overspray opname

Applicatie:

Menverhouding Gebruik in temperatuur range van:



Mix Volume 2:1

ACRYDUR FAST QA 2060

ACRYDUR ST QA 2050

ACRYDUR SLOW 2070

Toevoegen 10% ACRYTHINNER X 16



verdunner 10%

Spuitviscositeit 16 – 18 seconden Din4



Spuitopening 1.3 – 1.4 mm

Spuitdruk 2 – 3 bar



Aantal lagen 1 lichte laag, gevolgd door 1 gesloten, vloeiende laag

Laagdikte 40 – 50 micron

Droging

Droging QA 2060 bij 20°C

- Stofdroog 10 – 20 minuten
- Hanteerbaar 4 – 6 uur
- Uitgehard 10 – 12 uur

Ovendroging

Uitdamp tijd 5 minuten

Droging 40 – 50°C ca. 20 minuten



Korte golf 10 minuten

Opmerking: het eindresultaat wordt bepaald door de juiste applicatie methode
Breng eerst 1 lichte laag aan, direct gevolgd door een 2e gesloten, vloeiende laag.

hierboven vermelde informatie is gebaseerd op onze beste ervaringen, echter, onder wisselende omstandigheden tijdens gebruik kan deze informatie slechts als indicatie worden beschouwd

Colorextreme De Dieze 47 5684PR Best tel. 0499 330028