

- Productnaam : WASH PRIMER WIT PSV 82

Produkt voldoet aan de EC Directive 2004/42/EC	
	car refinish
	zie noot 1
	2004/42
	IIBc(700)600

pictogram legend	
2004/42	Referentie naar EC Directive
IIAj	Annex, Tabel en sub categorie van produkt
(500)	Grenswaarde VOC van deze sub-categorie
500	Maximum VOC in produkt klaar voor gebruik (RFU)

- Kenmerken

2K hecht primer, zeer snel drogend en met goede roestwering, uitstekende hechting op staal, verzinkt plaatwerk en op aluminium.

- Gebruik

De primer kan worden overgespoten met EP vernici 2k acrylaat fillers, of direct afgelakt met acrylaat of polyurethane topcoats, rekening houdend met voldoende uitdamp tijd.

- Aanbevolen verfsysteem

Op gestraal staal (SA 2,5) ruwheid straalbeeld niet meer dan 20 micron, of na schuren.

Op aluminium of verzinkt plaatwerk, ontvetten en opruwen met scotch brite.

Overspuiten met acrylaat of polyurethane fillers, of direct aflakken met acrylaat of polyurethane topcoat.

Gebruik geen polyester (spuit)plamuur over de washprimer.

- Applicatie methode en spuitviscositeit

spuiten : klaar voor gebruik na toevoegen verharder
airless :

- Technische basis gegevens

soortelijk gewicht min. 1,120 g/l - max. 1,180 g/l

Vaste stof: gewicht min. 41,0 % - max. 43,0 %
 volume min. 40,0 % - max. 42,0 %

Viscositeit DIN 4/25°C. min. 16" - max. 18"

Glans: mat

Kleur : wit

Product type: 2 component

Verharder ratio : in gewicht

PSV 1750	100
QX 5	60

Droge laagdikte : 20 - 30 micron

Theor.rendement : min. 10,0 m²/l - max. 13,0 m²/l

Droging op 25°C : stof droog : 5 - 10 minuten
 kleefvrij : 15 - 20 minuten
 hanteerbaar : 2 uur
 doorgehard : 5 dagen

Temperatuur bestendigheid 90°C

Overspuitbaar na :

min.: 10 minuten max.: 8 uur
 na 8 uur is licht opruwen aanbevolen

Houdbaarheid: 12 maanden bij + 5/35°C.

Getest :

hechting test ASTM D 3359 method B
 op ontvet en opgeruwd aluminium, perfecte hechting
 GT. 0

Color Extreme

Industrieweg 164A -
5683CG Best - t. +31
(0)499 330028 - email:
info@colorextreme.nl -
www.colorextreme.nl