

ACRYLIC SURFACER UHS CE- 386

*



**2004/42/IIB
c(540)510**

ACRYLIC SURFACER UHS CE-386 is een nieuwe generatie 2K RAL 7021 acrylaat vullende primer, met lage VOC en voldoet aan de Directive 2004/42/EC.

Dit produkt is uitstekend geschikt voor:

- gronden van oude , geschuurde laklagen
- blank metaal, geschuurd
- aluminium en verzinkt plaatwerk, na schuren voorzien van EPOXY of PENTAFILLER
- uitstekende laagdikte opbouw en schuurbaarheid
- kan worden overgelakt met watergedrgen - en oplosmiddelhoudende basecoats
- hoog vullend vermogen
- eenvoudige applicatie

Vorbewerking ondergrond



schuren;
ontvetten met ANTISIL X 29R

applicatie

verharder ratio

5 : 1 in volume of
100 : 13 in gewicht met



ACRYDUR ST UHS CE 2070
ACRYDUR ST QA 2044

pot – life

2 – 3 uur

verduunning

ACRYTHINNER X 16

applicatie



verduunning

15 – 25 %

Spuit viscositeit

25 – 30 seconden DIN4



Spuit opening

1,8 mm

spuitdruk

2 – 3 bar



Aantal lagen

2 – 3



Uitdamptijd tussen de lagen

Zodra film geheel mat is opgedroogd

Droge laagdikte

150 – 200 micron droge laagdikte

droging

Luchtdroging bij 20°C



na 8 – 12 uur

Oven



uitdamptijd

10 – 20 minuten

droging

30 minuten op 60°C
object temp.

Infrarood droging



uitdamptijd

15 – 20 minuten



droging

Korte golf

5 minuten op 50°C,
daarna
7 – 10 minuten op 80°C

schuren



Schuren P320 – P400



Nat schuren P600 – P800

*PICTUREGRAPH LEGENDA

2004/42 Referentie van EC Directive

IIBc Annex, Tabel en categorie van produkt

(540) Grenswaarde van deze categorie

510 Maximum VOC in produkt klaar voor gebruik (RFU)

150708

Color Extreme

Industrieweg 164A - 5683CG Best - t. +31 (0)499 330028 - email: info@colorextreme.nl -

www.colorextreme.nl